

# Bona SuperSport 2K

## Лист технической информации

Износостойкий лак для деревянных полов, предназначенный для профессионального использования на спортивных покрытиях. Произведен на основе прочной полиуретановой дисперсии с высоким сухим остатком, соответствует европейскому стандарту для спортивных покрытий в помещениях.

### Тех. данные

Тип:	2-компонентная дисперсия на водной основе
Сухой остаток:	Около 32%
Содержание ЛОС:	макс. 40 г/л (включая отвердитель)
Степень блеска (при 60°):	Глянцевый 85% / Матовый 18%
Разбавление:	При необходимости можно добавить Bona Retarder (4%) для более длительного открытого времени.
Пропорции смешивания:	0,2 л отвердителя на 4,8 л лака (примерно 4% по объему)
Открытое время:	3 часа при 20°C (меньше при более высокой температуре)
Время высыхания:	- Между слоями: 3 часа* - До шлифовки: 12 часов* - Готовность к эксплуатации: 3 дня* <b>*при нормальных климатических условиях 20°C / влажность 60%</b>
Инструмент нанесения:	Валик Bona, аппликатор
Расход материала:	8-10 м <sup>2</sup> /л (100 - 120 г/м <sup>2</sup> ) в один слой
Маркировка:	Не подлежит / Отвердитель (См. паспорт безопасности)
Очистка рабочих инструментов:	Удалите остатки материала, промойте минимальным количеством воды. Засохший материал — с помощью растворителя.
Срок хранения:	Не менее 1 года с даты производства в закрытой заводской упаковке
Хранение и транспортировка:	Хранить не ниже +5°C, оберегать от мороза. Летом хранить в прохладной среде (не выше +25°C)
Утилизация тары:	В соответствии с местным законодательством
Поставка расфасовок:	3 x 5 литров с отвердителем (36 коробки на палете)
Сертификаты:	GREENGUARD EN 14904:2006 FIBA Certified

### Подготовка

Пол должен быть акклиматизирован, хорошо отшлифован, чист и сух. Удалите всю пыль, масла, воск и другие загрязнения. Дайте лаку и отвердителю достичь комнатной температуры, вставьте фильтр и тщательно встряхните перед применением.

Оптимальные условия: температура 18–25°C и относительная влажность 30–60%.

Finishing



**Bona**<sup>®</sup>